



# Caparol Extra

- vnútorná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel
- trieda oderu za mokra 3 podľa normy ÖNORM EN 13300

## Popis výrobku

### Účel použitia:

Na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútorných miestnostiach u novostavieb i v reštaurátorskom sektore.

### Vlastnosti:

- riediteľná vodou, ekologická a s minimálnym zápachom
- trieda oderu za mokra 3 podľa normy ÖNORM EN 13300
- difúzna, hodnota  $s_d < 0,1$  m
- vysoká krycia schopnosť
- príľnavá

### Pojivová báza:

disperzia syntetickej živice

### Lesk:

matný

### Veľkosť balenia:

25 kg

### Farbný odtieň:

biely j ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku.

### Skladovanie:

V chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovacia stabilita v originálnych uzavretých nádobách 12 mesiacov.

## Spracovanie

### Nanášanie náteru:

*Základný náter:* Farba Caparol Extra, riedená max. 20 % vody.

*Finálny náter:* Barva Caparol Extra, riedená max. 10 % vody.

### Postup nanášania:

Natieraním, valčekom alebo striekaním.

### Nanášanie prístrojom airless:

uhol nástreku: 50°  
tryska: 0,021 palca  
tlak: 150 barov

### Minimálna teplota pri spracovaní:

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní):

Nespracovávajúte pri teplote pod +5°C.

### Tónovanie:

Vo výrobe, alebo samostatne farbami Alpinacolor. Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo navzájom premiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.

### Riedenie:

čistou vodou (max. 20 %).

### Spotreba:

Cca 300 g/m<sup>2</sup> na základný a krycí náter na hladkom podklade (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

### Doba vysychania:

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba vyschnutá na povrchu a schopná ďalšieho náteru za 4 - 6 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

### Čistenie pracovného náradia:

Ihneď po použití vodou.

**Pozor:** Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajúte farbou naraz, pokiaľ je mokrá.

### Vhodné podklady

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

### Vápenocementové a cementové omietky:

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrace pod disperznú farbu.

### Sádrové omietky:

Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund. Sádrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.

### Sádrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperznú

farby alebo Caparol Haftgrund.

#### **Sádrokartónové dosky:**

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Prevedte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund.

#### **Betón:**

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

#### **Pórobetón:**

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

#### **Drevo a drevené materiály:**

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

#### **Nosné nátery:**

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsníte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

#### **Nenosné nátery:**

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

#### **Nátery glejovými farbami:**

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

#### **Nezatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s**

#### **reliéfom alebo lisovaným vzorom:**

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

#### **Nedržiace tapety:**

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

#### **Plochy napadnuté pliesňou:**

Napadnutie pliesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite farbou Indeko-W (zistíte príčiny napadnutia pliesňami a odstráňte ich).

#### **Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:**

Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

#### **Malé defektné miesta:**

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

#### **Inštrukcie:**

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu

dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktami. Uchovávajte mimo dosahu detí.

#### **Likvidácia:**

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

**Trieda nebezpečných látok podľa VbF** (vyhlášky o horľavých kvapalinách): neuvádza sa

**ADR/RID:** neuvádza sa

**Určené len na priemyselné spracovanie!**

#### **Technické poradenstvo:**

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

#### **Servisné stredisko:**

tel. 00420 387 203 402  
00421 248 206 112  
fax 00421 248 206 113  
e-mail: info@caparol.sk

#### **Technická informácia - vydanie: jún 2008**

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.