



Capadecor Metalloacryl exterior

Hodvábne matná disperzná farba s metalickým efektom pre vonkajšie použitie

Popis výrobku

Použitie

Capadecor Metalloacryl exterior je hodvábne matná disperzná farba s metalickým efektom pre vonkajšie použitie. Pre kvalitné, odolné nátery štrukturovaných podkladov so zvláštnym, metalickým efektom. Nevhodné pre tepelno izolčné systémy. Capadecor Metalloacryl exterior by mal byť nanášaný na štrukturované podklady. U hladkých podkladov nie je možné doceliť pri nanášaní valčekom jednoliatého náteru, bez značenia jednotlivých ťahov valčeka.

Vlastnosti

Riediteľný vodou
Šetrný k životnému prostrediu, so slabým zápachom
Metalický efekt
Odolný voči vplyvom poveternosti
Obsahuje účinné zložky proti biologickému napadnutiu
Vysoká ochrana proti zrážkovej vode, zodpovedá triede „Nízka nasiakavosť“ podľa DIN EN 1062 (hodnota $w=0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$)
Dobré difúzne schopnosti, zodpovedá triede „Stredná priedyšnosť pre vodné pary“ podľa DIN EN 1062 (hodnota $S_d=0,5\text{m}$)

Pojivo

Disperzia syntetických živíc

Hustota

1,15 g/cm³

Lesk

Hodvábne matný

Farebný odtieň

Kovovo strieborný. Capadecor Metalloacryl exterior možno tónovať pomocou technológie Color Express v širokej škále odtieňov. Pri objednávke aspoň 100L

v jednom odtieni možno materiál dodať natónovaný z výroby.

Upozornenie

Chráňte pred deťmi. Pri zasiahnutí očí vymyte dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára. Pri pokvapkaní pokožky umyte čistou vodou. Pri požití vyhľadajte lekára a predložte mu technický alebo bezpečnostný list, môže dôjsť k narušeniu črevnej mikroflóry. Nanášajte iba natieraním alebo valčekom. Nevylievajte do kanalizácie alebo pôdy.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Kód produktu farby a laky

M-DF02F

Obsah

Polyakrylátová živica, perleťové pigmenty (Iriodin), kremičitany, voda, glykoléter, aditíva, konzervačné prostriedky.

Spracovanie

Skladba náteru

Podkladový náter materiálom Amphibolin v odtieni finálneho náteru.

Matné farby nie sú vhodné ako podkladový náter!

Dva krycie nátery Capadecor Metalloacryl exterior neriedené.

Spracovanie

Capadecor Metalloacryl exterior pred použitím dôkladne premiešajte, a miešanie opakujte pravidelne v priebehu práce. Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom. Cez oreznuté okraje je potrebné naniesť vrstvu rovnakým štýlom, ako v ploche. Používajte valčeky so stredne dlhým vlasom, ktoré nezanechávajú na okrajoch pruhy s väčším množstvom materiálu, napr.

- Storch 143825
- Rotaplast 27920
- Rotaplast 27220
- Wistoba Goldfaden

Aby sa docielilo rovnomerného povrchu, je potrebné ucelené plochy nanášať naraz, materiál rovnomerne naniesť krížovými ťahmi, a nakoniec „uhladiť“ ťahy valčekom v jednom smere. Na hladkom podklade možno doceliť zaujímavého vzhľadu, pokiaľ sa materiál po nanosení valčekom krížovo rozotrie oválnym štetcom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou

Spotreba

Cca 0,1L na jednu vrstvu na ľahko štrukturovanom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.



Najnižšia teplota pre spracovanie

+5°C pre materiál, podklad i okolitý vzduch.

Doba schnutia

Pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti je povrch po 4 – 6 hodinách zaschnutý a možno ho pretierať. Nižšie teploty a vyššia vlhkosť predlžuje dobu schnutia.

Upozornenie

Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy so zaťažením vodou. Aby neboli potlačené

špecifické vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými materiálmi. Materiál je vybavený aditívami proti biologickému napadnutiu. Znamená to, že na fasádach natretých týmto materiálom sa počas dlhej doby nebudú usadzovať riasy, pliesne a huby ani v miestach s vyššou vlhkosťou

Vhodné podklady a ich príprava

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a bez uvoľňujúcich sa súčastí. Prípravu jednotlivých druhov podkladu preveďte podľa technickej informácie Amphibolin.

Nevhodné podklady sú tepelno izolačné systémy, nové plastoelastické nátery (CapElast) a drevo. Pre nátery kovových fasád

doporučujeme náš lakový program.

Inštrukcie

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.