



Capagrund

Pigmentovaný základní nátěr pro vnitřní i vnější použití

Popis výrobku	
Oblast použití	Pigmentovaný základní prostředek pro krycí základní nátěry minerálních podkladů v exteriéru i interiéru, jakož i k základním nátěrům starých disperzních omítek a tepelně izolačních systémů. Jako základní nátěr pod rozpouštědlové polymerní barvy. Zvláště vhodný k základnímu nátěru hladkých podkladů před dalším ošetřením disperzními omítkami. Capagrund výborně přilne k hladkému podkladu a usnadní nanášení omítek a vytváření struktury.
Vlastnosti	Připravený k použití, vodou ředitelný, příznivý pro životní prostředí, s minimálním zápachem, s výbornou přilnavostí.
Technická data	Hustota: g/cm ³ .
Materiálová báze	Akrylátová disperze podle DIN 55 945.
Balení	2,5 a 10 l.
Odstín	Bílý. Pomocí technologie ColorExpress lze tónovat v široké škále barevných odstínů. Samostatné tónování je možné přidáním až 25% tónovacích barev na disperzní bázi Alpinacolor nebo AVA. Nátěr by měl být natónován do odstínu finálního nátěru.
Skladování	V chladu ale ne na mrazu.
Zpracování	
Vhodné podklady	Veškeré běžné minerální povrchy stěn v exteriéru i interiéru, jakož i staré disperzní omítky.
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez uvolňujících se součástí.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před aplikací jej jenom krátce promíchejte. V případě potřeby je možné materiál ředit max. 3% vody.
Nanášení materiálu	Natíráním, válečkem nebo nástřikem. Při aplikaci nástřikem je třeba materiál dobře promíchat a přefiltrovat. Pokyny pro nanášení zařízením Airless: Úhel nástřiku 50° Tryska 0,026 – 0,031'' Tlak 150 – 180 bar
Skladba nátěru	Jeden sytý rovnoměrný nátěr.
Spotřeba	Na hladkém podkladu cca 150 – 200 ml/m ² . Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.
Podmínky zpracování	Minimální teplota vzduchu, podkladu a materiálu 5° C.
Doba schnutí	Při teplotě 20° C a 65% vlhkosti je možné nanášet další vrstvy po 12 hodinách. Nižší teplota a vyšší vlhkost tuto dobu prodlužují.

Čištění nářadí	Ihned po použití čistou vodou.
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	Capagrund není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. Přesto při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Chraňte před dětmi. Nevylévejte do kanalizace.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu likvidujte jako ostatní odpad – kód odpadu 08 01 12.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 25 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: září 2010

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.