



# IsoDeck

Špeciálna farba do vnútorných priestorov s izolačnými účinkami proti zafarbeniu od nikotínu

## Popis výrobku

### Účel použitia:

Špeciálna farba do vnútorných priestorov na rýchlu a ekologickú renováciu stien a stropov so znečistením od nikotínu. Farba IsoDeck izoluje a odstraňuje zafarbenia od nikotínu, ktoré sa pri použití normálnych vodorozpusťných vnútorných farieb rozpúšťajú a prejavujú sa ako škvrny. Farba IsoDeck neobsahuje rozpúšťadlá a zasychá veľmi rýchlo, takže prednostné oblasti použitia budú obytné miestnosti, kancelárie, reštaurácie, hotely atď., pretože sa nemusí dodržiavať dlhá doba na zasychanie a nedochádza k obťažovaniu užívateľov zápachom.

### Vlastnosti:

- bez obsahu rozpúšťadiel, bez obsahu zmäkčovadiel
- riediteľná vodou, ekologická a s minimálnym zápachom
- dostatočné izolačné účinky
- difúzna
- hodnota  $s_d < 0,1$  m

### Charakteristické údaje podľa normy DIN EN 13 300:

- **oder za mokra:** trieda 2
- **kontrastný pomer:** krycia schopnosť triedy 1 pri výdatnosti 9 m<sup>2</sup>/l, príp. 110 ml/m<sup>2</sup>
- **lesk:** matný
- **maximálna zrnitosť:** jemná (< 100 µm)

### Veľkosť nádob:

12,5 l

### Pojivo:

akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945

### Hustota:

cca 1,5 g/cm<sup>3</sup>

### Farebný odtieň:

Biely.

Možno tónovať max. 10 % tónovacích farieb AVA alebo Alpinacolor.

V natónovanej farbe IsoDeck môžu byť v závislosti na spôsobe výroby tónovacích farieb obsiahnuté minimálne stopové množstvá rozpúšťadiel.

Pri samostatnom tónovaní je potrebné požadované celkové množstvo navzájom premiešať tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.

### Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

### Pozor (stav v čase vydania tlačou):

Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Podrobnejšie údaje: viďte bezpečnostný list.

### Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

### Kód výrobku farby a laky:

M-DF01

### Prehlásenie o obsiahnutých látkach:

Disperzia polyvinylacetátovej živice, oxid titaničitý, silikáty (kremičitan), uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

## Spracovanie

**Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.**

**Dodržiujte predpisy VOB, časť C, normu DIN 18 363, odst. 3.**

Znečistenie od nikotínu a škvrny od sadzí a tukov umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť na rozpúšťanie tukov a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte za sucha kartáčom.

### Nanášanie náteru:

**Plochy s normálnym znečistením od nikotínu**

Sýty rovnomerný náter farbou IsoDeck, riedenou max. 5 % vody.

Na kontrastných plochách a na silno alebo rozdielne nasiakavých plochách je potrebné previesť predchádzajúci základný náter

farbou IsoDeck, riedenou 5 - 10 % vody.

**Plochy so silnými usadeninami nikotínu a so škvrnami od vody, sadzí a tukov**

Základný náter prípravkom Caparol Filtergrund. Po dostatočnom zaschnutí základného náteru (minimálne 12 hodín) jeden až dva nátery farbou IsoDeck, riedenou max. 5 % vody.

**Postup nanášania:**

Spracováva sa štetcom, valčekom alebo prístrojmi airless.

**Nanášanie prístrojom airless:**

uhol nástreku: 50°

tryska: 0,021 - 0,026 "

tlak nástreku: 150 - 180 barů

Pracovné nástroje po použití čistíte vodou.

**Spotreba:**

Cca 110 ml/m<sup>2</sup> na jeden pracovný postup na hladkých plochách. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši.

**Spodná hranica teploty pri spracovaní a vysychaní:**

+5°C pre podklad a okolitý vzduch

**Doba vysychania:**

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude prípravok Caparol Filtergrund cca za 12 hodín a farba IsoDeck za 4 - 6 hodín schopná ďalšieho náteru. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu je potrebné počítať s dlhšou dobou vysychania.

## **Inštrukcie**

### **Technické poradenstvo**

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

### **Servisné stredisko:**

tel. 00420 387 203 402

00421 248 206 112

fax 00421 248 206 113

e-mail: info@caparol.sk

### **Technická informácia - vydanie: jún 2008**

---

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.