



Caparol-SaidenLatex

**Osvedčená kvalita
na hodvábne lesklé vnútorné nátery.**

Popis výroby

Účel použitia

Na vnútorné nátery s hodvábne lesklým povrchom, ktoré sú odolné voči oderu, znášajú maximálne namáhanie a udržiavajú štruktúru.

Zvlášť vhodný na plochy, ktoré sú vystavené silnejšiemu zaťaženiu, ako v školách, nemocniciach, škôlkach, verejných budovách, kanceláriách, hoteloch, reštauráciách, na chodbách, schodištiach atď., pretože náter znáša maximálne namáhanie a k tomu ho možno i čistiť. Ďalej sa výborne hodí na hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom i na obklady stien sklenou tkaninou Capaver na zdôraznenie štruktúry vplyvom efektu krásneho hodvábneho lesku.

Vlastnosti:

- riediteľný vodou, ekologicky nezávadný a s miernym zápachom
- vysoký stupeň belosti
- difúzny
- hodnota $s_d < 0,3$ m
- vysoko odolný pri čistení a odolný voči vodným dezinfekčným prostriedkom a čistiacim prostriedkom pre domácnosť
- ľahké spracovanie
- odolný voči alkáliám a preto nezmydelňuje

- bez obsahu zakaľujúcich látok

Charakteristika podľa normy DIN EN 13 300:

- **Oder za mokra:** trieda 2
- **Pomer kontrastu:** Krycia schopnosť trieda 2 pri spotrebe cca 140 ml/m².
- **Lesk:** hodvábne lesklý
- **Maximálna zrnitosť:** jemná (<100 µm)

Veľkosť balenia

Štandardný tovar 22 kg
ColorExpress: 2,5 l a 10 l

Pojivová báza: Umelý latex podľa normy DIN 55 945

Hustota: Cca 1,3 g/cm³

Farebný odtieň: biely Caparol-SaidenLatex

možno strojovo tónovať v systéme ColorExpress v kolekciiach 3D-System, CaparolColor, Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, Capamix 900, Panorama, Stadtbild 200, RAL a mnohých ďalších, dostupných na trhu.

Skladovanie:

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Pozor (stav v čase vydania tlačou):

Uchovávejte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Podrobnejšie údaje: viďte bezpečnostný list.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Kód výroby farby a laky:
M-DF02

Prehlásenie o obsahu obsiahnutých látkach:

Disperzia akrylátovej živice, oxid titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné a filmotvorné prostriedky.

Spracovanie

Postup nanášania náteru: Základný popri prípade pomocný náter:

Farba Caparol-SaidenLatex, riedená maximálne 10 % vody.

Finálny náter:

Farba Caparol-SaidenLatex, riedená maximálne 5 % vody.

Postup nanášania:

Použite štetec, valček, alebo prístroje airless.

Nanášanie prístrojom airless:

uhol nástreku: 50°
tryska: 0,021 - 0,026 palca
tlak nástreku: 150 - 180 barov

Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

Spotreba:

Cca 140 ml/m² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Najnižšia hranica teploty pre spracovanie:

+ 5°C pre okolitý vzduch a podklad

Doba vysychania:

Farba bude na povrchu vyschnutá a schopná pretierania za 4 - 6 hodín pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Vyschnutá a schopná záťaž bude približne cca za 3 dni.

Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Pozor:

Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá.

Pri aplikácii prípravku Caparol-Tiefgrund TB sa môže vyskytnúť typický zápach po rozpúšťadlách. Preto zaistite dostatočné vetranie. V miestnostiach pre citlivé osoby nepoužívajte penetračné prostriedky na rozpúšťadlovej báze.

Vhodné podklady a ich úprava:

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

Dodržiňte predpisy VOB, časť C, normu DIN 18 363, odst. 3.

Omietky

vápenocementové a cementové:

Pevné, normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Na hrubé porézne, nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol, poprípade CapaSol.

Sadrové omietky:

Základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Sadrové omietky so zliatou vrstvou obrúste, očistite od prachu a prevedte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Sadrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol alebo Caparol-Tiefgrund TB.

Na silno zhutnené, hladké dosky použite základný náter na zlepšenie príľnavosti prípravkom Caparol-Haftgrund.

Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Haftgrund alebo prípravkom CapaSol. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, prevedte základný náter prípravkom Caparol-Filtergrund. Dodržujte informačný list BFS č. 12, časť 2.

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón:

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným v pomere 1 : 3.

Murivo z vápenopieskových tehál a pohľadové tehlové murivo

:
Natierajte bez predchádzajúcich úprav.

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.

Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsните. Použite základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund.

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na disperznej báze odstráňte.

Na slabo nasiakavé hladké plochy prevedte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund.

Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol Acryl-Hydrosol, poprípade CapaSol.

Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne odstráňte a umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté pliesňou:

Napadnutie pliesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (okartáčovaním, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustíte prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Prevedte základný náter podľa druhu a povahy podkladu.

Na silno napadnutých plochách prevedte finálny náter prípravkom Indeko-W, Malerit-W alebo Fungitex-W.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku:

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť.

Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kartáčom za sucha. Opatrite izolačným základným náterom prípravkom Caparol-Filtergrund.

Na silno znečistené plochy prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Drevo a drevené materiály:

Natrite ekologickými lakmi Capacryl alebo farbami Capadur Color, riediteľnými vodou.

Malé defektné miesta:

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Inštrukcie

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.