



Stucco Decor di Luce

Nová stierková hmota pre vysoko lesklé povrchy

Popis výroby

Použitie

Stierková hmota na disperznej báze pre vytvorenie vysoko lesklých povrchov v interiéri.

Vlastnosti

- riediteľná vodou
- bez obsahu rozpúšťadiel
- polotransparentná
- vysoko lesklá bez dodatočných vrstiev
- hospodárne a isté spracovanie
- tónovateľná na ColorExpress zariadení
- dobre čistiteľná
- vysoko difúzna

Lesk

Podľa spôsobu spracovania lesklý až vysoko lesklý

Hustota

Cca 1,45 g/ml

Hodnota Sd

Cca 0,06 m

Balení

2,5 a 5 l

Farebný odtieň

Biely polotransparentný

Tónovanie

Strojové na zariadení Color Express

Upozornenie

Uchovávať mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom

vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Skladovanie

V chladne ale nie v mraze.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zbytky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov ako ostatný odpad.

Materiálová báza:

Zmes akrylátových a vinylacetátových polymerov, minerálne plniva, voda, glykoléter, glykol, esteralkohol, aditíva, konzervačné prostriedky.

Spracovanie

Vhodné podklady a ich príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa častí a bez farebných kontrastov.

Príprava podkladu

Základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. Podľa potreby 1 – 2 vrstvy tmelu Caparol Accord Spachtel celoplošne nanosené. Po vyschnutí sa vrstva prebrúsi. K zjednoteniu a zníženiu nasiakavosti sa doporučuje základný náter Caparol penetrácia pod disperzné farby.

Nanášanie

K nanášaniu doporučujeme používať stierku z nerezovej oceli. Stierku je treba pred prvým použitím zľahka zamokra prebrúsiť jemným brusným papierom o zrnitosti 400 – 600 (hrany).

Stucco Decor di Luce sa naniesie celoplošne v čo možná najtenšej vrstve.



Súvislú plochu je treba naniesť naraz a napojovať do mokrého materiálu.



Po zaschnutí sa zrazia vzniknuté hrany.

Druhá vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom, ako vrstva prvá.



Pri tom sa začína vytvárať požadovaný lesk povrchu.

Po krátkom zaschnutí sa povrch vyhladí naplocho položenou stierkou s malým tlakom.



Tým vznikne typický hladký povrch.

Odporúčenie

Povrch ošetrený stierkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hĺbkou a jemnou hrou svetiel a tieňov spolu so zmenou osvetlenia a pozorovacích podmienok. Optickú hĺbku a lesk je možné ovplyvniť ďalšou vrstvou materiálu. Dodatočne leštenie inými prostriedkami sa nedoporučuje.

Uvedený postup nanášania je len odporúčaním, materiál je možné spracovávať aj inými spôsobmi a tým mu dodať inú tvár – napríklad:

- Benátsky štuk
- Technika mramorovania
- A mnohé ďalšie

Spotreba

Cca 160 – 180 ml/ m² pre dva pracovné kroky. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Najnižšia teplota pre spracovanie

+ 5 °C pre podklad a okolie.

Doba schnutia

Pri 20 °C a 65% vlhkosti po 30 – 60 minútach suché na povrchu. Úplné vyschnutý za 1 – 2 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.

Odporúčenie k čisteniu a údržbe

Napriek vysokej schopnosti zasychať sa dá Stucco Decor di Luce veľmi dobre čistiť. Aj znečistenie kávou, čajom, kečupom, a pod. je možné vodou a mäkkou handrou odstrániť prakticky

bezo zbytku. Usadeniny vodného kameňa odstráňte vhodným čistiacim prostriedkom. Čistenie prevádzajte opatrne. Prípadné poškodenie povrchu je možné odstrániť vyleštením alebo ďalšou vrstvou materiálu.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402
00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.