

Jemne vzorovaná sklotextilná tapeta pre farebné lazúrovacie a efektívne nátery

Popis výrobku	
Oblasť použitia	<p>FantasticFleece ponúka výber od veľmi jemných štruktúr až po štruktúry s kremenným pieskom, minerálne, prípadne svetlo vzorované tapety k vytváraniu vysoko kvalitných lazúrovacích alebo efektívnych náterov.</p> <p>FantasticFleece sa skladá zo sklenej tkaniny so zložkou mäkkou na dotyk. Vďaka tomu je na minimum obmedzený pocit svrbenia pri spracovaní. Použité sklenené vlákna majú priemer väčší ako 5 µm, a neprenikajú teda do pľúc.</p> <p>Zvláštnosť: Špeciálne impregnovaná zadná strana a jemne natretá predná strana umožňuje dosiahnuť pri nátere tónovanou lazúrou rafinovanú, jemnú hru odtieňov, ktorú je v bežných prípadoch možno docieľiť iba viacvrstvou technikou. Vďaka štruktúre z kremenného piesku pri vzoroch Tira a Lino možno dosiahnuť hry svetla a tieňa, matu a lesku.</p>
Vlastnosti	<p>Rafinované, viacfarebné optické hry možno dosiahnuť jedným tónovaným náterom lazúrou.</p> <p>Rozmerovo stabilné, nebobtná, odoláva hnilobe.</p> <p>Prekrýva drobné trhliny v podklade.</p> <p>Podľa použitého náteru trieda oteru 1 alebo 2 podľa STN EN 13 300</p>
Materiálová báza	Sklotextilná tapeta v rôznych jemne natretých vzoroch.
Balenie	Rolka 25 a 13 bm, šírka 1 m.
Vyrábané typy	<p>Vzory s hladkým povrchom (cca 185 g/m²)</p> <p>Antimo Aronka Belura Legano Legra (naviazanie vzoru po 16 cm) Lukida Miko Sario Tisano Xora (naviazanie vzoru po 21,5 cm)</p> <p>Vzory zo štruktúrou z kremenného piesku:</p> <p>Lino (cca 225 g/m²) Tira (cca 390 g/m². Naviazanie vzoru po 21,5 cm)</p>
Skladovanie	Skladujte v suchu.
Spracovanie	
Vhodné podklady	Všetky bežné, čisté, suché a pevné povrchy stien v interiéri.
Príprava podkladu	FantasticFleece vyžaduje rovný a hladký podklad bez kontrastov. Pre omietky i pre suché stavby je vyžadovaný stupeň kvality povrchu Q4. Pred lepením FantasticFleece je potrebný základný náter Caparol Haftgrund.

	<p>Dodržujte pokyny k penetračným a základným prostriedkom Caparol. Príprava podkladu je závislá od druhu podkladu a jeho vlastností.</p>
Nanášenie materiálu	<p>Prírežovanie pruhov: Pri prírežovaní pruhov je treba dbať na bezpečnosť, pracovať bezchybne a pozorne, reklamácia po nalepení viac ako 10 pruhov nemôže byť uznaná. Ďalej je potrebné dbať na to, aby na súvislé plochy boli zapracované iba materiály rovnakej výrobnéj šarže.</p> <p>Lepenie: Lepidlo Capacoll-GK naneste neriedené v rovnomernej vrstve valčekom so stredným vlasom. Pásky FantasticFleece priložte zvisle a tesne k sebe na vrstvu lepidla a pritlačte gumovým valčekom tak, aby pod tapetou nezostali bubliny. K pritlačeniu nepoužívajte špachtľu.</p> <p>FantasticFleece nesmie prechádzať cez kúty, ale je potrebné v kúte tapetu starostlivo podľa pravítka zarezat'.</p> <p>Vonkajšie rohy musia byť rovné a zvislé. Aby sa dosiahlo presné napojenie pásov, musí sa FantasticFleece prehnúť aspoň 10 cm za roh. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď je roh chránený plastovým rohovým profilom. Profil sa nalepí lepidlom, ktoré umožní prípadnú korekciu. Prípadné nerovnosti sa zarovnajú tmelom na disperznej báze, tmel na báze sádry nie je vhodný. Doporučujeme použiť tmel Caparol Akkord. Profil aj tmelené miesto natrite základným náterom Caparol Haftgrund.</p> <p>Dôležité doporučenie: Prípadné prebytky lepidla, ktoré vystúpia zo špár medzi pásky, je potrebné bez zvyškov odstrániť mokrou špongiou. Pri vzoroch Legra, Xora a Tira dbajte na správne naviazanie vzorov jednotlivých pásov. Na súvislej ploche spracovávajúte iba materiály rovnakej výrobnéj šarže.</p>
Skladba náteru	<p>Záverečný náter lazúrou (Deco Lazur lesklá alebo matná): Lazúry zvýrazňujú kresbu vzoru tapiet FantasticFleece. Krycie nátery vzor zakrývajú. Po nalepení a plnom preschnutí tapiet nasleduje spravidla jeden náter tónovanou lazúrou, vhodné sú lazúry Deco Lazur matná alebo lesklá. Natierajte štetcom.</p> <p>K zlepšeniu vzhľadu a dosiahnutiu metalického efektu je možné s Deco Lazur lesklá pridaním 1 až 5% perleťového pigmentu Perlatic. Použitie pigmentu Perlatic v lazúre Deco Lazur matná nie je vhodné, pretože v matnej lazúre je perleťový efekt potlačený.</p> <p>Tipy pre spracovanie:</p> <p>K dosiahnutiu lepšej konzistencie pre spracovanie a predĺženie doby spracovateľnosti sa Deco Lazur matná alebo lesklá riedi až 15% čistej vody.</p> <p>Aby bol dosiahnutý výraznejší lesk, je možné naniesť ešte jednu vrstvu netónovanej Deco Lazur lesklá s možným prídavkom perleťového pigmentu. Zvýši sa tým i odolnosť povrchu pri čistení.</p> <p>Aby sa zabránilo viditeľným spojom v miestach napojenia, mala by sa celá plocha zľahka uhladiť mäkkým štetcom ešte v dobe, kým lazúra začne zasychať. Tým sa odstráni prebytočný materiál a zvýši sa kontrast.</p> <p>Na väčších plochách je potrebné nasadiť dostatočný počet pracovníkov.</p> <p>Vplyvom transparentného charakteru lazúr a vzorom tapety s rôznou nasiakavosťou podkladu bude oproti vzorkovníku ovplyvnený výsledný farebný dojem. Z tohoto dôvodu doporučujeme vždy vytvoriť vzorovú plochu, kde je možné overiť aj spotrebu materiálov.</p> <p>Záverečný náter Metalocryl Interior (iba pri vzoroch s kremenným pieskom Lino a Tira) Po nalepení a plnom preschnutí tapiet nasleduje spravidla jeden celoplošný náter Metalocryl Interior. Nanášajte valčekom v jednej sýtej a rovnomernej vrstve.</p>

	<p>Tipy pre spracovanie:</p> <p>Spoje medzi jednotlivými pruhmi prekryte vždy v jednom pracovnom kroku, nikdy nenapájajte jednotlivé ťahy do zaschnutého materiálu. Pre nanášanie sa najlepšie hodia valčeky so strednou dĺžkou vlasu – napríklad Rotanyl 11 od firmy Rotaplast.</p> <p>Aby sa zabránilo viditeľným spojom v miestach napojenia, mala by sa celá plocha zľahka uhladiť mäkkým štetcom v smere štruktúry kremenného piesku ešte v dobe, kým náter začne zasychať. Tým sa odstráni prebytočný materiál a zvýši sa kontrast.</p> <p>Na väčších plochách je potrebné nasadiť dostatočný počet pracovníkov.</p> <p>Tak ako pri všetkých metalických náteroch nanášaných valčekom, môžu byť aj v prípade náteru Metalocryl Interior ľahko viditeľné jednotlivé ťahy valčeka.</p>
Spotreba	<p>Spotreba Capacoll GK: cca 250 g/m²</p> <p>Spotreba Deco Lazur lesklá alebo matná: Na hladkom podklade cca 120 – 150 ml/ m² Na podklade s kremenným pieskom cca 150 – 200 ml/ m²</p>
Podmienky pri spracovní	Teplota vzduchu, materiálu aj podkladu aspoň 5 °C
Doba schnutia	Pri 20 °C a 65% vlhkosti vzduchu je povrch zaschnutý po cca 2 – 4 hodinách. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu schnutie predlžuje.
Doporučenie	Pri spracovaní sa riadte inštrukciami k jednotlivým výrobkom uvedenými na etiketách alebo v technických listoch.
<h2>Inštrukcie</h2>	
Likvidácia	FantasticFleece likvidujte ako bežný stavebný alebo domový odpad.
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch ktoré se vyskytujú v praxi a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude potrebná konzultácia s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní pojednávať Vám kedykoľvek poskytnúť detailne rady k daným objektom.
Servisné stredisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informácia - vydanie: november 2010

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.