

NEW Antivírusová a
antibakteriálna

PremiumCare

Matná, vysoko čistiteľná a proti dezinfekčným prostriedkom odolná interiérová farba s antibakteriálnymi a antivírusovými účinkami – na zvýšenie bezpečnosti v miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami



Popis výrobku

Účel použitia	PremiumCare je matná vysoko účinná interiérová farba na báze iónov striebra so špeciálnou kombináciou spojiva a plniva – určená na steny vo veľmi frekventovaných priestoroch a v miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami, ako napríklad zdravotnícke zariadenia, hotely a reštaurácie, rovnako ako školy a denné stacionáre. Antibakteriálny a antivírusový účinok a vysoká čistiteľnosť matných povrchov v kombinácii s ich odolnosťou proti dezinfekčným prostriedkom prináša otestovanú trojitú ochranu a zaisťuje dostatočnú bezpečnosť.
Vlastnosti	<p>Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ antibakteriálne a antivírusové účinky ■ vysoko čistiteľná, ľahko umývateľná ■ odolná proti vodným dezinfekčným prostriedkom a čistiacim prostriedkom pre domácnosť ■ matný povrch ■ odolná proti znečisteniu ■ difúzna
Materiálový základ	Disperzia syntetickej živice
Balenie/veľkosti balenia	■ 12,5 l
Farebné odtiene	Biela
	Možnosť tónovania v systéme ColorExpress. Pred spracovaním prekontrolujte farebný odtieň. Maximálne množstvo pridanej tónovacej pasty 10 %.
Stupeň lesku	Tupo matná podľa ČSN EN 13 300
Skladovanie	V chlade, ale bez nebezpečenstva mrazu. Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odolnosť proti oderu za mokra: trieda 1 ■ Kontrastný pomer: trieda 2 pri spotrebe 140 ml/m² na jednu vrstvu ■ Maximálna veľkosť častíc: Jemná (< 100 μm) ■ Hustota: cca 1,39 g/cm³
Upozornenie	Použitie v nemocniciach: Pred prípadným použitím v nemocniciach by sa mala aplikácia farby PremiumCare (aktívna látka striebro) koordinovať so zodpovedným nemocničným personálom.



Vhodnosť podľa listu
Technická informácia č. 606
Definícia oblastí použitia

Odporúčania na čistenie: Na občasné čistenie povrchu sú vhodné bežné domáce čistiace prostriedky na vodnej báze, ktoré nie sú farebné, v kombinácii s mäkkou čistou handričkou z mikrovlákná. Pred prvým čistením je potrebné na mieste, ktoré nie je príliš vidieť, otestovať zodpovedajúci čistiaci prostriedok na kompatibilitu s náterovým systémom. Dodržujte pokyny na dávkovanie čistiaceho prostriedku a nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky. Pri tónovanom tovare môže byť v závislosti od farby a intenzity čistenia na čistiacej handričke viditeľný mierny pigmentový oder.

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	+	-	-
(-) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné				

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Omietky vápenno-cementové a vápenné

Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápennej skupiny P IV

Na gletované omietky aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadvové omietky so spekanou vrchnou vrstvou najprv obrúste. Omietky, ktoré sú prebrúsené, očistite od prachu a vykonajte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger, CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF.

Sadrokartónové dosky

Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmele spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Pri doskách, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, vykonajte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund.

Betón

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobetón

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál

Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Nosné nátery

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsните. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátery

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy vykonajte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger. Nenatierané hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety a bežné papierové tapety

Odstráňte bez zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Natrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami

Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Plesňové/plešnivité povrchy

Napadnutie hubami (plesňami) odstráňte mokrým čistením/drhnutím. Potom použite Capatox alebo FungiGrund a nechajte dôkladne zaschnúť. Základný náter podľa typu a stavu podkladu. Na silne zamorené povrchy naneste vrchnú vrstvu Indeko-W, Malerit-W alebo Fungitex-W v súlade s právnymi/miestnymi a úradnými predpismi (dodržiňte napr. vyhlášku o biocídnych prípravkoch a vyhlášku o nebezpečných látkach).

Malé defektné miesta

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel SF plus podľa predpisu na spracovanie, prípadne dodatočne vykonajte základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku

Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistíte kefou za sucha. Natrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály

Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.

Aplikácia airless zariadením:

Riedenie	max. 5 % pitnou vodou
Airless zariadenie	
Tlak	140 - 160 barov
Uhol postreku	40° - 50°
Dýza	0,017" - 0,019"

Riedenie Materiál pred použitím premiešajte. Farbu **PremiumCare odporúčame neriediť**.

V prípade potreby pre prvý náter riedte max. 5 % pitnej vody.

Spotreba Cca 140 ml/m² na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania Spodná hranica teploty na spracovanie: +5° C pre okolitý vzduch a podklad.

Sušenie/čas schnutia Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná umývania je cca o 14 dní. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Náradie Na docielenie čo najlepšieho výsledku použite pri spracovaní nylonový maliarsky valček s dĺžkou vlasu 12 – 18 mm, ktorý neinklinuje k hromadeniu materiálu v okrajových partiách. Farbu naneste rovnomerne a valčekom pohybujte v jednom smere (ťahy nekrížte).

Čistenie nástrojov Pracovné nástroje po použití očistite vodou.

Upozornenie Aby ste predišli farebným prechodom, aplikujte mokrú farbu do mokrej bez prerušenia.

Upozornenia

Posudky

- Certifikát odolnosti voči dezinfekčným prostriedkom
- Certifikát čistiteľnosti
- Certifikát antimikrobiálnej aktivity pomocou RAS

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Pozor. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu hmlu alebo pár. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. **PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) ,reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1)

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadné farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlučenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. < 1 g/l VOC zlučenín.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, oxid titaničitý, kremičitany, minerálne pigmenty / plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditíva, konzervačné látky, biocídy.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: February 2022

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezabývajú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: February 2022