



Capacryl PU – Gloss/Satin

Kvalitné polyuretánové akrylové laky, odolné proti poškrabaniu a úderom, do vonkajších i vnútorných priestorov.

Popis výrobkov

Účel použitia :

Na kvalitné pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti opatrené základným náterom, i na súčasti z kovov a tvrdého PVC, opatrené základným náterom.

Do vonkajších i vnútorných priestorov.

Vlastnosti :

- vodorozpustné
- minimálny zápach
- jednoduché a jemné spracovanie
- pevný celistvý povrch
- vysoká odolnosť proti poškrabaniu a úderom
- difúzne
- odolné proti bežným čistiacim prostriedkom pre domácnosť
- oder za mokra podľa normy DIN EN 13 300: trieda 1
- vhodné pre náter detského nábytku a hračiek podľa EN 71-3

Pojivo :

Polyuretánová akrylová disperzia

Hustota :

Cca 1,20 g/cm³

Veľkosť balenia :

700 ml, 2,4 l a 9,6 l

Lesk :

Capacryl PU Gloss : lesklý
Capacryl PU Satin :
hodvábne matný

Farebný odtieň :

Pomocou staníc
ColorExpress možné
tónovať v širokej škále
farebných odtieňov.

Spracovanie :

Laky Capacryl PU – Gloss a PU – Satin sa môžu nanášať natieraním, valčekom alebo nástrekom. Pred použitím dobre rozmiešajte a podľa potreby ako pomocný náter zriedzte maximálne 15 % vody.

Vhodné podklady :

Rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti, kovy a tvrdené PVC, všetko opatrené základným náterom. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť u listnatých druhov dreva v priemere 12 % a u ihličnatých druhov dreva v priemere 15 %.

Úprava podkladu :

- *Drevené konštrukčné súčasti*

Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živica a smolníky. Ostré hrany zabrúste (viď tiež

Informačný list BFS č. 18).

- *Železo, oceľ*

Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskanie) alebo ST 3 (strojové očistenie) podľa normy DIN EN ISO 12 944-4.

- *Zinok, tvrdené PVC*

Umyte amoniakálnym zmáčadlom a obrúste brúsny rúnom podľa informačného listu BFS č.5 a 22.

- *Hliník, meď*

Očistite nitroriedidlom alebo kyselinou fosforečnou a brúsny rúnom podľa informačného listu BFS č. 6.

- *Staré nátery*

Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

Teplota spracovania :

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 8°C

Spotreba :

Cca 100 – 120 ml/m² na jeden náter.

Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho povahy. Presné hodnoty spotreby je možné stanoviť iba predbežnými skúšobnými nátermi.

Čistenie náradia :

Po použití vodou.

Inštrukcie :

Bezpečnostné upozornenia:

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri striekaní nevdychujte aerosóly. Používajte len na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Podrobnejšie údaje : viďte bezpečnostný list.

Skladovanie :

V chladnom prostredí bez nebezpečenstva mrazu. Originálne uzavreté nádoby sú pri skladovaní stabilné 12 mesiacov.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Kód výrobu farby a laky : M – LW 01

Obsah VOC:

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat.A/e):130g/l

(2010).Tento výrobok obsahuje max .110 g/l VOC

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255 566 440
00420 387 203 402
Fax. 00421 255 566 435
e-mail: info@caparol.sk

Inštrukcie k nanášaniu nástrekom :

	trysky	tlak pri striekaní	tlak vzduchu	riedenie
airless	0,0011 - 0,015 palce	200 b	/	max. 5 %
airmix / aircoat	0,0011 - 0,015 palca	120 b	2,5 b	max. 5 %
nízkotlakové	1,8 - 2,2 mm	/	cca 0,5 b	max. 15 %
vysokotlakové	2,0 - 2,5 mm	/	2 - 3 b	max. 15 %

Doba vysychania :

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %

	nelepivý pre prach	schopný pretierania	preschnutý
po uplynutí počtu hodín	1 až 2	10 až 12	48

Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

podklad	použitie	základný náter	pomocný náter	konečný náter
drevo, drevené materiály	vnútorné priestory	Capacryl Holz-IsoGrund *	PU - Vorlack	Capacryl PU - Gloss / PU - Satin
	vonkajšie priestory	Capacryl Holz-IsoGrund *	Capacryl PU - Vorlack	
železo, oceľ	vnútorné priestory	Capalac Allgrund	PU - Vorlack	
	vonkajšie priestory	2x Capalac Allgrund	PU - Vorlack	
zinok	vnútorné /vonkajšie priestory	Capacryl základný náter	PU - Vorlack	
hliník, meď	vnútorné / vonkajšie priestory	Capacryl základný náter	PU - Vorlack	
tvrdené PVC	vnútorné / vonkajšie priestory	Capacryl základný náter	PU - Vorlack	
staré nosné nátery	vnútorné /vonkajšie priestory	Nutné vyskúšať	PU - Vorlack	

U druhov dreva, ktoré obsahujú vodorozpustné zafarbujujúce látky, používajte vždy prípravok Capacryl Holz-IsoGrund. Miesta so sukmi natrite 2x.

Pomocný náter nanášajte vždy v odtieni krycieho náteru. V prípade tónovania na stroch ColorExpress je vždy zvolené tónovanie ktoré zaručí lepšie kryjúce nátery, nemusí sa ale celkom zhodovať s farebným vzorkovníkom.

V prípade horšie kryjúcich odtieňov (oranžová, červená, apod.) do porúčujeme krycí náter aplikovať 2X

Technická informácia - vydanie: január 2013

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.